

**ADLER Hirnholzversiegelung**
**55621**
**Запечатка для торцевых поверхностей древесины**

**Описание продукта**

Водная пропитка на основе акрилатной дисперсии. Глубоко проникая, предотвращает капиллярное поглощение влаги на торцовом распиле и V-образных стыках в деревянных конструкциях. Обладает высокой водостойкостью, за счет образования на поверхности тонкой, эластичной, бесцветной водоотталкивающей пленки. Очень хорошая заполняющая способность и быстрое высыхание. Не содержит растворителей. ADLER Hirnholzversiegelung содержит биоциды глубокого действия. Покрытие защищает древесину от поражения грибом синевы и плесневым грибом. Эффективно защищает от трещин и их появления, значительно снижает количество и глубину трещин.

**Сфера применения**

Торцевые участки окон и дверей (рейки и V-образные швы), обработка кромки и поверхности среза, торцевых распилов древесины, фрезерной обработки на фасадных плитах и пр.

**Способ нанесения**

Продукт наносится валиком, кистью, методом распыления (Airless, Airmix)

**Структура покрытия**

Продукт ADLER Hirnholzversiegelung 55621 наносят в 1 или 2 слоя после нанесения грунтовочного и промежуточного покрытия (время промежуточного высыхания составляет 2 часа) перед нанесением финишного покрытия. В последствии обработанные участки легко поддаются шлифованию и легко покрываются краской.

**Разведение**

Применять в неразбавленном виде

**Температура применения и объекта**

Не применять при температуре ниже +10°C. Высокая влажность воздуха и/или низкие температуры замедляют процесс высыхания.

**Время высыхания (при 20 °C)**

Ок. 2 часов

**Рабочий инструмент**

Рабочие инструменты сразу после использования очищать водой сразу после использования. Высохшие остатки продукта удалить с помощью ADLER Aqua-Cleaner 80080 или ADLER Abbeizer 95125.

01-10

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Швац, Австрия  
Тел.: 0043/5242/6922-390, факс: 0043/5242/6922-399, e-mail: [info@adler-lacke.com](mailto:info@adler-lacke.com)

Настоящее руководство базируется на имеющихся в настоящий момент сведениях о продукте и служит справочной информацией для покупателя/ пользователя, однако при применении следует адаптировать продукт к индивидуальной сфере и условиям применения. Ответственность за пригодность продукта к конкретной индивидуальной сфере применения лежит на покупателе/ пользователе, поэтому рекомендуется перед применением проверить продукт на пригодность путем пробного нанесения и изготовления образца. В остальных случаях действуют Общие условия продаж компании ADLER-Werk Lackfabrik. С публикацией настоящего Технического описания более ранние версии теряют свою силу. Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в размер емкостей, оттенков и доступных степеней глянца продукта.

<b>Расход</b>	Расход зависит от качества древесины и подготовки основания.
<b>Емкость</b>	750 г, 3 кг, 5 кг и 25 кг
<b>Условия хранения</b>	Хранить в прохладном, защищенном от замерзания месте
<b>Срок годности</b>	1 год при хранении в оригинальной закрытой упаковке